

Cavanello Bianco Malta

Fehér speciális vakolatalapozó bel- és kültérre



Fehér pigmentált, matt, csúszásmentes, jó kitöltő tulajdonságokkal rendelkező speciális kvarc szemcsés alapozó. Az ásványi aljzatok és egyéb alapozandó rétegek fedésére és kiegyenlítésére. Tapadóhídként használható, a vakolatokkal történő utólagos bevonatokhoz. Használható csúszásmentes és tapadást elősegítő köztes bevonatként előkezelt forgácslapokon, gipszkartonon, keménylemezen és rétegelt lemezekben, beltérben.

TERMÉKLEÍRÁS

Terméktulajdonságok	<ul style="list-style-type: none">■ Jól terül■ Ragasztó hatású■ Fehéren pigmentált
Kötőanyag	Akrilát diszperzió
Kiszerezés nagysága	10,0 liter
Sűrűség	Ca. 1,47 g/cm ³
Színezés	Maximum 3-5%-ban. Bedolgozás előtt ellenőrizze a festék színárnyalat pontosságát – cserére nincs lehetőség. A felhordás után bekövetkezett színeltérésekből eredő kártérítési igényeket nem tudunk elfogadni. Összefüggő felületeken csak azonos gyártmány / szín / tétel árnyalatát használja. Színezés esetén eltérés lehetséges a műszaki jellemzőkben és tulajdonságokban.

BEDOLGOZÁS

Felhordás	Bedolgozás ecsettel vagy hengerrel.
Rétegfelépítés	Felületek szakszerű előkészítése: Lásd az „Aljzatok és előkezelésük” fejezetet. Hígítatlanul vagy legfeljebb 3% vízzel hígítva alkalmazza.
Bedolgozási hőmérséklet	Legalább +5 ° C tárgy- és környezeti hőmérséklet a bedolgozás és száradás során.
Bedolgozási tudnivalók	<ul style="list-style-type: none">■ Használat előtt alaposan felkeverni.■ A hozzáadott víz mennyisége a szubsztrátum abszorbciónáljától függ.■ Az anyagot túlhígítása, rontja annak tulajdonságait.■ Vegye figyelembe a rétegek közötti megfelelő száradási időt.
Anyagszükséglet	Ca. 300 g/m ² rétegenként sima, enyhén nedvszívó felületekre. A durva felületeken ennek megfelelően több. A felhasználási mennyiség próbafestéssel állapítható meg. A felhasználási mennyiség a felület jellegétől és textúrájától, valamint a felhordási módtól függően változhat.
Hígítás	Max. 3% vízzel.
Száradási idő	+20 °C és 65 % rel. páratartalom: Átfesthető nach ca. 12 Stunden Ügyeljen a műveletek között az elegendő száradási időre.
Szerszámok tisztítása	Használat után azonnal tisztítsa meg vízzel, esetleg mosószer hozzáadásával.
Általános tudnivalók	<ul style="list-style-type: none">■ A jelen adatlapon említett termékek műszaki adatlapjait be kell tartani.■ A lehetséges aljzatok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt ajánlott a felhordás megkezdése előtt egy tesztfelületet felhordani.■ Javaslat kültéri használatra: A fertőzés megelőzése érdekében gombaölő-algicid festékekkel ellátott bevonatokat kell alkalmazni. A technika jelenlegi állása szerint azonban nem garantálható a gombásodás és algásodás elleni tartós védelem, lásd még a BFS 9. számú tájékoztatóját.■ Nem alkalmas befejező bevonatként. Befejező bevonatként, megfelelő termék szükséges.

ALJZATOK, ÉS ELŐKEZELÉSÜK

Aljzat

Az aljzatnak szilárdnak, száraznak, tisztának, teherbírónak és a kötést zavaró, a technológia általánosan elfogadott szabályainak megfelelő aljzatnak kell lennie, amely mentes a kiömléstől, szinterezett rétegektől, elválasztó anyagoktól, korróziót elősegítő összetevőktől vagy egyéb köztes rétegektől.

A porózus, nedvszívó alapok megszilárdítására a teherbírás javítása érdekében.

TERMÉKRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

Tartalmazott anyagok VdL szerint

Akrilát diszperzió, Titán-dioxid, Kalcium karbonát, Rost-töltőanyagok, Víz, Filmképző segédanyagok, Adalékok

Biocid termékekre vonatkozó előírás (528/2012)

Ez a termék az 528/2012/EU rendelet 58. cikkének (3) bekezdése szerinti „kezelt termék” (nem biocid termék), és a következő biocid hatóanyagokat tartalmazza: metil-, benz-izotiazolin 1:1 arányú keveréke, Klormetilizotiazolinon és metilizotiazolinon keveréke.

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint.

A címkézés a biztonsági adatlapon látható.

GISCODE

BSW20

VOC-Biztonsági tudnivalók

A termékre vonatkozó uniós határérték: (Kat. A/a): 30g/l (2010).
Ez a termék <1 g/l VOC-t tartalmaz.

Tárolás

A hígított anyagot mielőbb használja fel. Mindig száraz, hűvös, de fagymentes helyen. A felbontott vödröket tartsa szorosan lezárva.

Ártalmatlanítás

Ne engedje a lefolyókba vagy vízfolyásokba. Ne engedje, hogy a talajba/földbe kerüljön. A hatósági előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Csak az üres tartályokat hasznosítja újra. A szárított anyagmaradványok a háztartási hulladékkal együtt, a folyékony anyagmaradványok a helyi hulladékkezelővel egyeztetve ártalmatlaníthatók. AVV-hulladékkód: 170904

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

Használjon védőszemüveget és A2/P2 kombinált szűrőt permetezéskor. A bedolgozás és a száradás során gondoskodjon alapos szellőzésről. Kerülje az evést, az ivást és a dohányzást a termék használata közben. Fröccsenésveszély esetén viseljen védőszemüveget.

Ez a Műszaki adatlap a technika jelenlegi állása és az alkalmazástechnológiánk tapasztalatai alapján készült. Az aljzatok és az objektum feltételek sokféleségére való tekintettel a vevő/alkalmazó ugyanakkor nem mentesül azon felelőssége alól, hogy anyagainkat saját felelősségére szakszerűen megvizsgálja a tervezett felhasználási célra a mindenkor objektumfeltételek között való alkalmasság szempontjából (pl. próbafestés stb.). Azoknál az alkalmazásoknál, amelyek nem egyértelműen szerepelnek az adatlapban, nem vállalunk felelősséget. A munka megkezdése előtt kérjük, forduljon alkalmazásmérnöki osztályunkhoz. Ez különösen igaz más termékekkel való kombinációkra. Új kiadás közzétételekor az összes korábbi Műszaki adatlap érvényességét elveszíti.



Cavanello Festéj Kft.
Árpád fejedelem útja 3
3292 Adács
Magyarország
Tel. +36 70 803 4097