

Cavanello Calco

Speciális mész-beton hatású díszítő glett

Tört fehér színű, vízzel hígítható, akrilbázisú, közömbös szagú, viszkózus, felkeverhető sűrű paszta, beltéri felületekre.

Alkalmazás: Kiválóan alkalmazható beton hatású vagy kőhatású felületek kialakítására, festett falon, vakolaton, gipszkartonon, mennyezeten. Használható csempefelújításkor díszítő, felületképző anyagként. Felületének megvédésére a Cavanello Vernice Bikomponente, kétkomponensű vizes lakkját alkalmazzák. Így járófelületek kialakítására is alkalmas, a megfelelő rétegrendek és kivitelezési technológiák betartása mellett.

Kiszerezés: 6 kg / 15 kg.

Összetétel: Acrylat-diszperzio, töltőanyagok, glikol-éterek, víz, alifás vegyületek, additív anyagok, konzerválószerke.

Sűrűség.20°C : 1,743 g/cm³

Magas vízgőz áteresztő képesség: kb. 250 gr/m²/nap

Tárolás: Jól lezárva, hűvös, fagymentes helyen, a napsugárzástól védetten kell tárolni. Eredeti csomagolásban 2 évig tárolható. A helytelenül visszazárt, valamint a felbontott dobozokból történő feldolgozás, anyagkivétel, továbbá színezőanyagok hozzáadás után hosszú ideig nem tartható el! FAGYVESZÉLYES!

Alap: Az alapfelületnek száraznak és teherbírónak kell lennie, nem tartalmazhat leválasztó hatású, hasonló vagy másfajta anyagokat. A kisebb szilárdságú rétegeket, port és a lerakódásokat el kell távolítani.

Az alapfelületet megfelelő mechanikai eljárással kell előkészíteni. Vakolt, gipszelt, beton, gipszkarton, illetve más nedvszívó alapokra HARZO Alap mélyalapozó alkalmazása szükséges, hígíthatatlanul. Amennyiben nem alkalmaznak mélyalapozást a nedvszívó felületeken, abban az esetben foltosodhat és az alap szívóképessége is változhat! A nem nedvszívó alapokat Cavanello Per Tutto speciális hídképző alapozóval kell alapozni.

Csempefelületek felújítása esetében, fürdőszoba oldalfalakon, járófelületeken, mellékhelyiségben, konyhai oldalfalcsempéken és járófelületeken, kád és mosdók, csaptelepek közvetlen közelében biztonságosan alkalmazható az idevaló alapozókkal, csempeglettel, fedőfestékekkel, lazúrokkal és védőlakkokkal, ápolókkal együttesen, rendszerben.

Tusolókban, épített tusolókban, nagy forgalmú fürdőkben, öltözőkben, ipari környezetben NE alkalmazzák szakember segítsége és a gyártó szakirányú tanácsai nélkül!

Feldolgozás: Alapos felkeverés után, kreatív mozdulatokkal, rozsdamentes szerszámokkal, glettvassal, spaklival vékony rétegben Kb.0,6 kg / réteg, kell felglettelni egy rétegben a munkafelületre. Majd a levegő hőmérsékletétől és a szellőztetéstől függően kb. 20-30 perc elteltével be kell simítani finom mozdulatokkal, rozsdamentes glettvassal az anyagot, amíg el nem kezd kirajzolódni a textúrája. A textúra elszíneződése a simító mozdulatok során, minden esetben a világos szürke és a sötétszürke árnyalatait fogja eredményezni. A textúra formája attól függ, hogy a felhordás során a nedves anyagot hogyan formázzuk. A nedves anyag felglettelése és formázása után fognak a kicsi kantok a kiemelkedések mentén a félig megszáradt anyagon, a simítás hatására több árnyalatban elszürkülni. A Cavanello Calco teljes száradása után, igény szerint védelmet biztosíthatunk a felületének.

Száradási idő: Az alapok szívóképességétől, a feldolgozás rétegvastagságától, a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően kb. 1-2 óra. Magasabb páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbíthatja a száradás időtartamát.

Átvonhatóság: kb. 4 óra

Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: + 5 °C. Feldolgozási hőmérséklet felső határa: + 30 °C

Kiadósság: felhordás szerinti megfelelő rétegben kb. 0,6-0,7 kg / m² / réteg

Cavanello Calco

Speciális mész-beton hatású díszítő glett

Hígítás: Hígítani nem szabad!

Színezés: közepesen erős színekben vizes bázisú kézi színező pasztákkal, vagy amit a számítógépes színezés a fehér bázisú festékekből enged színezní, NCS, RAL vagy egyéb színrendszerek szerint történhet.

FIGYELEM! A bevonathoz ötször kevesebb színező pasztát kell alkalmazni a beltéri és kültéri falfestékekhez képest, ezért színezése gazdaságosabb a hagyományos falfestékekénél!

Amire különösen ügyelni kell: Munka elvégzése után a munkaeszközöket, vízzel azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

Megjegyzés: Ha a termék a bőrre fröccsen, azonnal bő vízzel le kell mosni, ha a szembe kerül, ki kell öblíteni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A fentiekben megadott feldolgozási és termékinformációk általános jellegűek, kétséges esetben forduljon további felvilágosításért tanácsadó szolgálatunkhoz.

Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: EU határérték erre a termékre (A/a-VB) 30g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Óvintézkedések:

P102Gyermekektől elzárva tartandó.

P101Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P312Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható

Különleges tudnivalók:

Ebben a műszaki ismertetőben található információk, adatok, a szokásos felhasználási cél és alkalmasság biztosítására szolgálnak és jelenlegi ismereteink, valamint tapasztalataink alapján készültek.

A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze a termék alkalmasságát a felhasználás összefüggésében.

Minden más alkalmazás a felhasználó saját felelősségére történik. Ez különösen más termékekkel való együtt alkalmazás esetében érvényes! A feldolgozási és kivitelezési útmutatások be nem tartása esetén, garanciaigényt nem tudunk elfogadni!

Cavanello Calco

Speciális mész-beton hatású díszítő glett