

Műszaki Adatlap

Cavanello Camino

Struktúrafesték, robosztus bevonat

Tört fehér színű, vízzel hígítható, akrilbázisú, közömbös szagú, homogén diszperziós tejföl szerű massa, beltéri felületekre.

Alkalmazás: Könnyed, puha tulajdonsága lehetővé teszi a különféle textúrák kialakítását, dekorációs megoldásokat, festett falon, vakolaton, gipszkartonon, padlón, mennyezetben, de bármilyen fogadóképes felületen, mint pl. a csempe, üveg kerámia stb. Sokoldalúságát mutatja, hogy még az eltört cserepet, vázát, udvari dekorációkat jó eredménnyel lehet vele javítani, megragasztani. A csempefelújító rendszerek díszítő, felületképző anyaga. Felületének megvédésére a Cavanello Vernice Bikomponente kétkomponensű lakkját alkalmazzák.

Felhordása előtt, amennyiben szükség szerű, mindig a megfelelő Cavanello alapozók valamelyikét kell alkalmazni!

Kiszerezés: 6 kg / 15 kg

Összetétel: Acrylat-diszperzio, töltőanyagok, glikol-éterek, víz, alifás vegyületek, additív anyagok, konzerválószerke.

Sűrűség.20°C : 0.901 g/cm³

Vízgőz áteresztő képesség: kb. 250 gr/m²/nap

Tárolás: Jól lezárva, hűvös, fagymentes helyen, a napsugárzástól védetten kell tárolni. Eredeti csomagolásban 1 évig tárolható. A helytelenül visszazárt, valamint a felbontott dobozokból történő feldolgozás, anyagkivétel, továbbá színezőanyagok hozzáadás után hosszú ideig nem tartható el! **FAGYVESZÉLYES!**

Alap: Az alapfelületnek száraznak és teherbírónak kell lennie, nem tartalmazhat leválasztó hatású, hasonló vagy másfajta anyagokat. A kisebb szilárdságú rétegeket, port és a lerakódásokat el kell távolítani.

Az alapfelületet megfelelő mechanikai eljárással kell előkészíteni. Vakolt, gipszelt, beton, gipszkarton, illetve más nedvszívó alapokra Cavanello Base mélyalapozó alkalmazása szükséges, hígítatlanul. Amennyiben nem alkalmaznak mélyalapozást a nedvszívó felületeken, abban az esetben foltosodhat és az alap szívóképesége is változhat! A nem nedvszívó alapokat Cavanello Per Tutto speciális hídképző alapozóval kell alapozni.

Csempefelületek felújítása esetében, fürdőszoba oldalfalakon, járófelületeken, mellékhelyiségben, konyhai oldalfalcsempéken és járófelületeken, kád és mosdók, csaptelepek közvetlen közelében biztonsággal alkalmazható az idevaló alapozókkal, csempelettekkel, fedőfestékekkel, fal-lazúrokkal és védőlakkokkal, ápolókkal együttesen, rendszerben.

Tusolóknban, épített tusolóknban, nagy forgalmú fürdőknben, öltözőknben, ipari környezetben NE alkalmazzák szakember segítsége és a gyártó szakirányú tanácsai nélkül!!

Feldolgozás: Alapos felkeverés után, kreatív mozdulatokkal, hengerrel ecsettel, rozsdamentes szerszámokkal, glettvasal, spaklival stb.

Száradási idő: Az alapok szívóképeségétől, a feldolgozás rétegvastagságától, a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően kb. 3-8 óra. Magasabb páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbíthatja a száradás időtartamát.

Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: + 5 °C. Feldolgozási hőmérséklet felső határa: + 30 °C

Kiadósság: Rétegvastagságtól függően kb. 0,8-1,2 kg / m² / réteg

Hígítás: Hígítani nem szabad!

Színezés: közepesen erős színekben vizes bázisú kézi színező pasztákkal, vagy amit a számítógépes színezés a fehér bázisú festékekből enged színezni, NCS, RAL vagy egyéb színrendszerek szerint történhet.

FIGYELEM! A struktúrafesték bevonathoz ötször kevesebb színező pasztát kell alkalmazni a beltéri és kültéri falfestékekhez képest, ezért színezése gazdaságosabb a hagyományos falfestékekénél!

Amire különösen ügyelni kell: Munka elvégzése után a munkaeszközöket, vízzel azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

Megjegyzés: Ha a termék a bőrre fröccsen, azonnal bő vízzel le kell mosni, ha a szembe kerül, ki kell öblíteni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A fentiekben megadott feldolgozási és termékinformációk általános jellegűek, kétséges esetben forduljon további felvilágosításért tanácsadó szolgálatunkhoz.

Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: EU határérték erre a termékre (A/a-VB) 30g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Óvintézkedések:

P102Gyermekektől elzárva tartandó.

P101Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P312Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható

Különleges tudnivalók:

Ebben a műszaki ismertetőben található információk, adatok, a szokásos felhasználási cél és alkalmasság biztosítására szolgálnak és jelenlegi ismereteink, valamint tapasztalataink alapján készültek.

A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze a termék alkalmasságát a felhasználás összefüggésében.

Minden más alkalmazás a felhasználó saját felelősségére történik. Ez különösen más termékekkel való együtt alkalmazás esetében érvényes! A feldolgozási és kivitelezési útmutatások be nem tartása esetén, garanciaigényt nem tudunk elfogadni!



Cavanello Festék Kft
3292. Adács

Árpád fejedelem útja 3

Telefon: 0036 70 803 4097

Email: info@cavanello.hu

www.cavanello.hu