



# Műszaki Adatlap.

## Cavanello Pavimente

Parkettalakk matt, selyem és fényes árnyalatban.

**Közömbös szagú, színtelen, vizes bázisú, tejszerű folyadék bármilyen belsőtéri fa-járófelületekre (parketta, lépcső, parafa-aljzat stb.) és bútorokra.**

**Alkalmazás:** Vizes bázisú, akril-poliuretán lakk amely alkalmas beltérben kemény és puhafára, parketta, bútor, ajtó, lambéria és egyéb fa felületek lakkozására, felületkezelésére. Tornatermek és nagyobb igénybe vett fa parketta felületek lakkozására alkalmas. A Cavanello Pavimente parkettalakkal kezelt felület rugalmas, pára és légáteresztő, valamint hosszantartó védelmet, kopásállóságot biztosít és könnyen tisztántartható.

**Kiszerezés:** 400 ml / 1 liter / 2,5 liter / 5 liter.

**Összetétel:** tiszta akrilát- és uretán polimer vizes-diszperziós kötőanyag alapú, speciális adalék-anyagokat tartalmazó lakk.

Sűrűség: kb. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

Szárazanyag tartalom: min. 35%

Kifolyási idő: min. 20 s (Mp4)

**Tárolás:** Jól lezárva, hűvös, fagymentes helyen, a napsugárzástól védetten kell tárolni. Eredeti csomagolásban 1 évig tárolható. A helytelenül visszazárt, valamint a felbontott dobozokból történő feldolgozás, anyagkivétel, továbbá színezőanyagok hozzáadás után hosszú ideig nem tartható el! **FAGYVESZÉLYES!**

**Alap:** Száraz, gyalult, finomra csiszolt és portalanított, gyanta- és viasz-mentes fafelületre lakkozzon.

A frissen előkészített felületre a parketta lakkot hígítsa vízzel és alkalmazza alapozóként.

### **Feldolgozás:**

A lakkot hígítás nélkül, három rétegben ajánlott felhordani. A rétegek között finom csiszolás szükséges. Az utolsó réteg felhordása után másnap a parketta igénybe vehető.

Felhordható alapos felkeverés után ecsettel, hengerrel, szivaccsal, szórással. Minden esetben **vékony rétegben lakkozzunk**, mert vastagabb réteg felhordása esetén a felület narancshéjassá válhat, a száradás elhúzódhat. A munka végeztével a szerszámok vízzel azonnal elmoshatók. A megszáradt lakk már csak agresszív oldószerrel (pl. nitrohigító) távolítható el.



# Műszaki Adatlap.

## Cavanello Pavimente

Parkettalakk matt, selyem és fényes árnyalatban.

---

**Száradási idő:** az alapok szívóképességétől, a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően kb. 2 óra után csiszolható, átvonható.

Magasabb páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbíthatja a száradás időtartamát.

Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: + 5 °C.

Feldolgozási hőmérséklet felső határa: + 30 °C

---

**Kiadósság:** kb. 8-11 m<sup>2</sup>/liter/réteg

---

**Hígítás:** Vízrel

---

**Amire különösen ügyelni kell:** Munka elvégzése után a munkaeszközöket, vízzel azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

---

**Megjegyzés:** Ha a termék a bőrre fröccsen, azonnal bő vízzel le kell mosni, ha a szembe kerül, ki kell öblíteni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A fentiekben megadott feldolgozási és termékinformációk általános jellegűek, kétséges esetben forduljon további felvilágosításért tanácsadó szolgálatunkhoz.

---

**Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom:** EU határérték erre a termékre (A/a-VB) 30g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz

---

### Óvintézkedések:

P102Gyermekektől elzárva tartandó.

P101Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P312Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható

---

### Különleges tudnivalók:

Ebben a műszaki ismertetőben található információk, adatok, a szokásos felhasználási cél és alkalmasság biztosítására szolgálnak és jelenlegi ismereteink, valamint tapasztalataink alapján készültek.

A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

Minden más alkalmazás a felhasználó saját felelősségére történik. Ez különösen más termékekkel való együtt alkalmazás esetében érvényes! A feldolgozási és kivitelezési útmutatások be nem tartása esetén, garanciaigényt nem tudunk elfogadni!

---

# **Műszaki Adatlap.**



## **Cavanello Pavimente**

Parkettalakk matt, selyem és fényes árnyalatban.

---



Cavanello Festék Kft  
3292. Adács  
Árpád fejedelem útja 3  
Telefon: 0036 70 803 4097  
Email: [info@cavanello.hu](mailto:info@cavanello.hu)  
[www.cavanello.hu](http://www.cavanello.hu)