

Műszaki Adatlap



Cavanello Per Tutto

Speciális hídképző alapozó

Fehér színű, közömbös szagú vizes bázisú alapozó, nedvszívó és nem nedvszívó alapokra.

Alkalmazás: A legtöbb teherbíró nedvszívó és nem nedvszívó alapra, mint pl. csempe, üveg, polisztirol, kerámia, alumínium, horgany, a legtöbb műanyag, laminált bútorlap, valamint hordképes festett, lakkozott felületekre, betonra, vakolatra stb. Próba festés ajánlott!

Kiszerezés: 400 ml / 1 liter / 5 literes kiszerezésben.

Összetétel: polimer diszperzió, töltőanyagok, glikol-éterek, víz, alifás vegyületek, aditív anyagok, konzerválószerke.

Sűrűség: 1,45 kg/liter

Szárazanyag tartalom: 45%

vízgőz áteresztő képesség: 200-250 gr/m²/nap

Tárolás: Jól lezárva, hűvös, fagymentes helyen, a napsugárzástól védetten kell tárolni. Eredeti csomagolásban 1 évig tárolható. A helytelenül visszazárt, valamint a felbontott dobozokból történő feldolgozás, anyagkivétel, továbbá színezőanyagok hozzáadás után hosszú ideig nem tartható el! **FAGYVESZÉLYES!**

Alap: Az alapfelületnek száraznak és teherbírónak kell lennie, nem tartalmazhat leválasztó hatású, hasonló vagy másfajta anyagokat. A kisebb szilárdságú rétegeket, port és a lerakódásokat el kell távolítani.

Az alapfelületet megfelelő mechanikai eljárással kell előkészíteni. Vakolt, gipszelt, beton, illetve nedvszívó alapokra javasolt mélyalapozók alkalmazása is. Amennyiben nem alkalmaznak mélyalapozást a nedvszívó felületeken, abban az esetben próba festéssel kell meggyőződni megfelelőségéről.

Nem nedvszívó alapokat alaposan zsirtalanítani kell, majd tiszta vízzel le kell mosni a zsirtalanító anyagot és gondosan szárazra kell törölni a felületet.

MŰANYAG felületek, laminált bútorlapok esetében (a műanyagok különböző kémiai összetétele miatt) a zsirtalanítás után, minimum tenyérnyi felületen próba festéssel a száradás kivárása mellett érdemes meggyőződni az alapozó megfelelő megtapadásáról. Amennyiben ezt nem tartja megfelelőnek, finom (kb. 150-es) csiszolópapírral kell megcsiszolni a műanyag felületét, majd alaposan portalanítani, nedves ronggyal majd szárazal átörölni. Ezek után következhet az alapozó felkenése.

Csempefelületek felújítása esetében oldalfalakon, mellékhelyiségben, konyhai oldalfalcsempéken, kád és mosdó közvetlen közelében biztonsággal alkalmazható az idevaló fedőfestékek és védőlakkokkal együttesen, rendszerben.

Járó felületeken, tusolókban, épített tusolókban, nagy forgalmú fürdőkben, öltözőkben, ipari környezetben NE alkalmazzák szakember segítsége és a gyártó szakirányú tanácsai nélkül!

Műszaki Adatlap



Cavanello Per Tutto

Speciális hídképző alapozó

Feldolgozás: Alapos felkeverés után, történhet ecsettel, hengerrel, szórópisztollyal.

FONTOS: A Cavanello Per Tutto Speciális hídképző alapozó száradási ideje alatt a maszkoló szalagokat NE távolítsa el, csak a teljes száradás után és vigyázzon hogy ne sérüljön meg a munkafelület, mert a száradási idő alatt felhúzhatja a félig száraz alapozó réteget! Teljes száradása után válik ellenállóvá!

Száradási idő: Az alapok szívóképességétől, a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően kb. 1-2 óra. Magasabb páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbíthatja a száradás időtartamát.

Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: + 5 °C.

Feldolgozási hőmérséklet felső határa: + 30 °C

Figyelem! Nagy figyelmet fordítson a megszáradt Cavanello Per Tutto alapozóra való fedőfesték kiválasztására! A kiválasztott fedőfesték határozza meg a továbbiakban a felület keménységét, vízállóságát, élettartalmát! A fedőfesték felkenése előtt győződjön meg annak kompatibilitásáról a megszáradt alapozó felületén! A legtöbb vizes bázisú fedőfesték alkalmazható! Oldószeres festékek, műgyanták is alkalmazhatóak, de ebben az esetben érdemes szintén próbafestést végezni kisebb felületen a fedőfesték és a Cavanello Per Tutto hídképző alapozó összeférhetőségének megállapítására!

FONTOS tudnivaló: A maszkoló szalagok eltávolítása a fedőfesték teljes száradását követően történhet meg! A száradási időt ki kell várni! Ellenkező esetben, ebben a stádiumban (kb. 2-3 óra) a teljes rétegrend leválhat! Száradás után mindez biztonságossá válik, a fedőfestékhez mérten terhelhető, használható lesz az így elkészült munkadarab.

Kiadósság: kb. 8-11 m²/liter/réteg

Hígítás: maximum 5% víz hozzáadásával alapos felkeverés mellett. Nem nedvszívó alapokra hígítás nélkül alkalmazzák!

Színezés: Kis mértékben vizes bázisú kézi szín pasztákkal vagy amit a számítógépes színezés a fehér bázisú festékekből enged színezni, NCS, RAL vagy egyéb színrendszerek szerint történhet.

Amire különösen ügyelni kell: Munka elvégzése után a munkaeszközöket, vízzel azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

Megjegyzés: Ha a termék a bőrre fröccsen, azonnal bő vízzel le kell mosni, ha a szembe kerül, ki kell öblíteni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A fentiekben megadott feldolgozási és termékinformációk általános jellegűek, kétséges esetben forduljon további felvilágosításért tanácsadó szolgálatunkhoz.

Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: EU határérték erre a termékre (A/a-VB) 30g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz

Műszaki Adatlap

Cavanello Per Tutto

Speciális hídképző alapozó



Óvintézkedések:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható

Különleges tudnivalók:

Ebben a műszaki ismertetőben található információk, adatok, a szokásos felhasználási cél és alkalmasság biztosítására szolgálnak és jelenlegi ismereteink, valamint tapasztalataink alapján készültek.

A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságát és a felhasználás célját.

Minden alkalmazás a felhasználó saját felelősségére történik. Ez különösen más termékekkel való együtt alkalmazás esetében érvényes! A feldolgozási és kivitelezési útmutatások be nem tartása esetén, garanciaigényt nem tudunk elfogadni!



Cavanello Festék Kft
3292. Adács

Árpád fejedelem útja 3

Telefon: 0036 70 803 4097

Email: info@cavanello.hu

www.cavanello.hu